

Spett.

Nr. richiesta WEB	
Nr. accettazione (ingresso)	18/10602
Data accettazione	08/03/18
Data inizio analisi	08/03/18
Data fine analisi	12/03/18
Data emissione documento	12/03/18

ACHIMO s.r.l.

Via Cellini, 57

59013 MONTEMURLO (PO)

Tel. +39 (0574) 652605

Fax +39 (0574) 650715

DESCRIZIONE CAMPIONI:

A RESINAL A LOTTO 200218



IL PRESENTE DOCUMENTO E' COSTITUITO DAI SEGUENTI RISULTATI ANALITICI :

Codice	Prova	Norma
CA0074	Ausiliari tessili: determinazione del contenuto di formaldeide (metodo LC-MSMS)	MIP_CA0074_rev5:2018 (rif. ISO 17226-1:2014)

I risultati delle prove si riferiscono esclusivamente ai materiali presentati dal committente, non campionati dal laboratorio.

Su tutte le pagine del presente rapporto di prova è apposto il timbro a secco dell'istituto.

Tutti i materiali analizzati vengono conservati per tre mesi.

<p>I Responsabili delle prove</p> <p>Prof. Andrea Franchi</p> 	<p>V.to Il Responsabile del Laboratorio</p> <p>Prof. Giuseppe Bartolini</p> 
--	---

Documento riservato. Non può essere pubblicato, riprodotto o diffuso in maniera parziale senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Inizio del rapporto di prova

CA0074	Ausiliari tessili: determinazione del contenuto di formaldeide (metodo LC-MSMS)
Norme	MIP_CA0074_rev5:2018 (rif. ISO 17226-1:2014)

Rev.1.0 -25/03/2016

Metodo	Derivatizzazione con 2,4-dinitrofenil idrazina
Apparecchio	LC-MSMS
LOD (limite di rivelabilità)	5mg/kg
Data di prova	12/03/2018

Risultati :

Campione contrassegnato	RESINAL A LOTTO 200218
Contenuto di Formaldeide	Non Rilevabile (inferiore a 5 mg/kg)

Non rilevabile: inferiore al limite di rivelabilità

NB. I risultati riportati nella tabella si riferiscono a provini estratti dal campione presentato.

Fine del testo relativo ai risultati di analisi contenuti nel presente rapporto di prova.